

Senator

HDF 7 MM | 1261 x 189 MM | 49.6457 x 7.4409 INCH | 4.1371 x 0.6201 FT
 10 PLANKS/PACK | 2.383 M² = 25.6526 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34,17 POUND/PACK
 48 PACKS/PALLET | 114.3936 M² = 1231.3248 FT² | ± 760 KG/PALLET = ± 1675,51 POUND/PALLET

2 

316
 Château Oak
 Дуб Шато
 Dąb Naturalny
 Dub Chateau



2 


328
 Barn Oak
 Дуб амбарный
 Dąb Rustykalny
 Dub Rustik




1 

424
 Brushed Oak
 Дуб потертый
 Dąb Szczotkowany
 Dub Kartačovaný



3 

426
 Elegant Cherry
 Вишня эlegantная
 Wiśnia Elegant
 Třešeň Elegant



1 

427
 Venetian Walnut
 Орех венецианский
 Orzech Włoski
 Ořech Venetian



2 

430
 Michigan Pine
 Сосна Мичиган
 Piniá
 Michiganská Borovice



2 

491
 Bleached Oak
 Дуб отбеленный
 Dąb Biały
 Dub Bělený



2 

499
 Silk Maple
 Клен шелковистый
 Jedwabny Klon
 Javor Hedvábný



1
 WOODGRAIN
 STRUCTURE

2
 BRUSHED
 STRUCTURE

3
 FINE WOODGRAIN
 STRUCTURE





Senator

HDF 7 MM | 1261 x 189 MM | 49.6457 x 7.4409 INCH | 4.1371 x 0.6201 FT
 10 PLANKS/PACK | 2.383 M² = 25.6526 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34,17 POUND/PACK
 48 PACKS/PALLET | 114.3936 M² = 1231.3248 FT² | ± 760 KG/PALLET = ± 1675,51 POUND/PALLET


3 


551
 Universal Oak
 Дуб универсал
 Dąb Uniwersalny
 Dub Universal



3 


552
 Mansion Oak
 Дуб дворцовый
 Dąb Dworski
 Dub Mansion



3 

658
 Colonial Wood
 Дерево Колония
 Colonial Wood
 Colonial Wood



3 

659
 Tornado Wood
 Дерево Торнадо
 Tornado Wood
 Tornado Wood



3 

660
 Arctic Wood
 Дерево Арктик
 Arctic Wood
 Arctic Wood



3 

665
 African Wengé
 Венге Африка
 Wenge Afrykańskie
 Wenge Africké



3 

668
 Royal Cherry
 Вишня королевская
 Wiśnia Wspaniała
 Třešeň Royal



3 

669
 Universal Beech
 Бук Универсал
 Buk Uniwersalny
 Buk Universal



1
 WOODGRAIN
 STRUCTURE

2
 BRUSHED
 STRUCTURE

3
 FINE WOODGRAIN
 STRUCTURE



Edition 2011 Издание 2011 Wydanie 2011 Vydání 2011	Method Метод Metoda	Parameters Параметры Parametry	Norm requirements Нормативные требования Wymagania normy Standardní požadavky	Values Характеристики Wartości Hodnoty
Class of use Класс эксплуатации Klasa przeznaczenia Zátěžová třída	EN 13329		Class 32 Класс 32 Klasa 32 Třída 32	All residential use up to commercial use От всех жилых до торговых помещений Wszelkie powierzchnie użytkowe w mieszkaniu, aż do użytku komercyjnego Všechno typy využití, od obytných prostor po komerční využití
Wear resistance Износостойкость Odporność na ścieranie Odolnost proti opotřebení	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Wear class Класс износостойкости Klasa ścieralności Třída odolnosti	EN 13329		AC 4	AC 4
Thickness swelling Влагостойкость Grubość spęcznienia Tloušťkové bobtnání	EN 13329		≤ 18 %	± 10 %
General aspect of installed flooring Общий вид уложенного пола Ogólny aspekt zamontowanej podłogi Obecný vzhled instalované podlahy	EN 13329	Height Difference Разница по высоте Różnica wysokości Výškový rozdíl	≤ 0,15 mm	0,10 mm
		Openings Отверстия Otwory Otvory	≤ 0,20 mm	0,10 mm
		Flatness length Длина плоскости Długość pow. płaskiej Délka plochy	Concave Вогнутость Wklęsły Konkávní ≤ 0,50 % Convex Выпуклость Wypukły Konvexní ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Ширина плоскости Szerokość pow. płaskiej Šířka plochy	Concave Вогнутость Wklęsły Konkávní ≤ 0,15 % Convex Выпуклость Wypukły Konvexní ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class Класс ударпрочности Klasa uderzeniowa Odolnost proti nárazu - třída	EN 13329		IC2	IC2
Staining Образование пятен Zaplamienie Odolnost proti skvrnám	EN 438-2,15 UE Atc D.3		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness Светостойкость Blaknięcie Stalobarevnost na světle	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret Устойчивость к сигаретам Žar papierosowy Odolnost proti žáru cigaret	EN 438-2,18 UE Atc D.4		4	4
Movement of furniture feet Передвижение мебели Przesuwanie mebli Odolnost proti posunu nábytku	EN 424			No damage Без повреждений Brak uszkodzenia Bez poškození
Castor Chairs Кресла на роликах Krzesła na kółkach Kolečkové židle	EN 425			No damage Без повреждений Brak uszkodzenia Bez poškození
Slip resistance Скольжение KC Odporność poślizgowa Odolnost proti skluzu	EN 13893 2002		Class DS: ≥ 0,30 μ	Class DS
Emission of formaldehyde Формальдегидные выделения Emisja formaldehydu Emise formaldehydu	EN 717-2		Class E1: ≤ 3,5 mg/m ² .h	Class E1
Reaction to fire Реакция на огонь Reakcji na ogień Reakce na oheň	EN 13501-1 (2002)		Efl S1	Cfl S1
Thermal resistance Термостойкость Odporność termiczna Tepelná odolnost	ISO 8302 1991		max. 0,15 m ² K/W	R = 0,054 (m ² .K/W)
Underfloor heating Подогрев полов Ogrzewanie podłogowe Podlahové topení		Specific instructions Особые инструкции Specyficzne instrukcje Zvláštní pokyny		OK

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to N.V. Spanolux, div. Balterio's knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of N.V. Spanolux, div. Balterio, nor can it result in any liability whatsoever of N.V. Spanolux, div. Balterio. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. Вся информация основана на результатах внутренних испытаний, является исключительно справочной и соответствует данным, имеющимся в подразделении «Balterio» компании «N.V. Spanolux» на момент публикации. Приведенная информация не налагает каких бы то ни было обязательств или ответственности на подразделение «Balterio» компании «N.V. Spanolux» и не. Приведенная информация может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления. Dane na niniejszym arkuszu informacyjnym oparte są na testach wewnętrznych firmy, mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały podane zgodnie z wiedzą dostępną N.V. Spanolux, odd z. Balterio, w momencie ich przekazywania. Żadnych danych zawartych na niniejszym arkuszu informacyjnym nie należy interpretować jako zobowiązań N.V. Spanolux, odd z. Balterio. Nie mogą one także przyczynić się do powstania jakiegokolwiek odpowiedzialności prawnej ze strony N.V. Spanolux, odd z. Balterio. Podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Údaje na tomto informačním listě vychází z interního testování a jsou pouze informativní a poskytují se podle znalostí, které měla společnost N.V. Spanolux, div. Balterio v době jejich vydání. Nic z tohoto informačního listu nesmí být chápáno jako příslib společnosti N.V. Spanolux, div. Balterio, ani to nemůže vést k žádným závazkům společnosti N.V. Spanolux, div. Balterio. Poskytnuté informace podléhají změnám, aniž by se na tyto změny předem upozorňovalo.